

Foglio
n. 1 di 2

**Descrizione del campione*.**

Il campione sottoposto a prova è costituito da materiale composito di spessore medio 15 mm, applicato su lastra in acciaio.

Riferimenti normativi.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma ASTM E 736: "Standard Test Method for Cohesion/Adhesion of Sprayed Fire-Resistive Materials Applied to Structural Members".

Risultati della prova.

Adesione (Pull Off)	57390 N/m ²
Tipo di rottura	Rottura di coesione del materiale composito con leggero residuo a bassissimo spessore sulla lastra in acciaio

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Il Responsabile
Tecnico di Prova
(Dott. Oscar Filippini)



Il Responsabile
del Laboratorio di Chimica
(Dott. Oscar Filippini)

Il Presidente o
l'Amministratore Delegato

Il Procuratore
Dott. Ing. Stefano Vasini