

Gyproc Finicem 2 bianco idro



Rasante idrofugato a base cemento bianco, inerte calcarei e additivi specifici a basso assorbimento d'acqua. Ideale per le rasature di intonaci cementizi per l'ottenimento di un aspetto "civile fine bianco". Per uso interno ed esterno.



<u>Caratteristica</u>	<u>Valore</u>	<u>U. M.</u>	<u>Normativa</u>
Peso specifico in polvere	1250	kg/m ³	
Peso specifico in opera a 28 gg ¹	1350	kg/m ³	
Granulometria	< 1	mm	
Fattore Resistenza al vapore	<15	μ	
Conduttività termica	0,54	W/m.K	
Reazione al fuoco	A1		
Adesione al substrato >	0,300	N/mm ²	
Resistenza a compressione a 28 gg >	1,5	N/mm ²	

¹ circa

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Saint-Gobain Italia S.P.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com



APPLICAZIONE

Tipologia superfici

Intonaci cemento e calce

Calcestruzzo

Supporti in gesso (intonaci; cartongesso)

Modalità applicative

Nel caso di intonaci stagionati, inumidire la superficie prima di procedere con la rasatura. Nel caso di intonaci nuovi, è consigliabile attendere un giorno per ogni mm di spessore di intonaco prima di applicare la rasatura (comunque non meno di 28 giorni in caso di rasatura in esterno)

Assicurarsi di pulire accuratamente la superficie al fine di renderla completamente sgrassata e priva di efflorescenze saline ed oli disarmanti

Applicare Viprimer diluito 1:3 tre ore prima dell'applicazione

Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Spessore minimo per ciclo applicativo: 2 mm; spessore massimo totale (in più mani): 4 mm
- Tempo di attesa tra la prima e seconda mano: 60 minuti
- Umidificare e lavorare con frattazzo di spugna per un aspetto civile fine ad asciugatura uniforme (4-6 ore)
- Tempo di lavorabilità dell'impasto: 2 ore
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- 1- Inumidire il supporto prima dell'applicazione
- 2- Impastare con circa 9,5 litri di acqua pulita per sacco da 25 kg di prodotto con agitatore a frusta a basso numero di giri. L'impasto dovrà risultare completamente omogeneo, privo di grumi
- 3- Far riposare 10 minuti, agitare nuovamente ed applicare con spatola metallica su supporto umido.
- 4- Applicare con spatola metallica su supporto inumidito eseguendo 2 o più passate per uno spessore totale non superiore ai 3 mm
- 5- Applicare la seconda passata dopo circa un'ora dalla prima (fortemente dipendente dal tipo di supporto e dalla sua stagionatura), ma non oltre le 8 ore, perciò su sottofondo non completamente indurito, incrociando il senso di applicazione
- 6- Sugli intonaci da risanamento non superare lo spessore di 2 mm totali
- 7- Applicare eventuali finiture decorative

Documenti e certificati disponibili

DoP, SDS

<https://www.gyproc.it/products/base-cemento/gyproc-finicem-2-bianco-idro>

Saint-Gobain Italia S.P.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

