



Intonaco premiscelato a base di anidrene e Perlite espansa di speciale granulometria, inerte calcareo selezionato ed additivi specifici Trova applicazione come intonaco per interni tipo bistrato e quindi richiede per la sua finitura liscia speculare l'applicazione di un sottile strato di scagliola o rasante a presa avvenuta.

Per uso interno.



Caratteristiche Tecniche

<u>Caratteristica</u>	<u>Valore</u>	<u>U. M.</u>	<u>Normativa</u>
Acqua d'impasto	50	%	
Peso specifico in polvere	800	kg/m ³	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito) ¹	1150	kg/m ³	EN 13279-1
PH	12 (reazione basica)		
Granulometria	<1	mm	
Tempo di fine presa	70	min	
Resa metrica teorica	9,5 kg/m ² per spessore 1 cm		
Conduttività termica	0,39	W/m.K	
Reazione al fuoco	A1		EN 1501
Resistenza a compressione >	2,0	N/mm ²	EN 13279-1
Confezione in sacchi da	25	kg	

¹ circa

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com



APPLICAZIONE

Tipologia superfici

Cls tradizionale

Cls prefabbricato

Superfici metalliche o legno

Modalità applicative

Trattamento preliminare con Gyproc Viprimer

Trattamento preliminare con Gyproc VICONACT

Non applicabile

Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Non si devono aggiungere leganti o inerti di alcun genere
- Va applicato su sottofondo esente da salnitro, polvere, sostanza grasse ed efflorescenze
- Non aggiungere in nessun caso un impasto nuovo ad un residuo di impasto
- Non applicare su superfici metalliche, legno
- Per superfici in calcestruzzo tradizionale si raccomanda il trattamento preliminare con Gyproc Viprimer diluito 1/3 con applicazione fresco su fresco
- Può essere applicato a parete e a soffitto con talocchia o cazzuola americana
- Il prodotto resta lavorabile sul muro per circa 10 minuti
- Deve essere applicato a diretto contatto della muratura senza rinzaffi a base gesso o cemento
- Spessore minimo: 0,5 cm
- Temperatura di applicazione: > 5 °C e < 35 °C
- Per un asciugamento ottimale è necessario arieggiare i locali per permettere la fuoriuscita di umidità
- Rivestimenti ceramici possono essere posati solo su Gyproc PREMAN lamato, senza applicazione di finitura. Il sottofondo dovrà essere perfettamente asciutto. Sono idonei tutti i collanti sintetici, mentre i collanti cementizi necessitano di preventivo idoneo primer. La posa dovrà essere eseguita col metodo del giunto aperto, riempito in seguito col copri fughe
- Evitare applicazioni a spessore su Gyproc PREMAN indurito
- Eventuali ferri di armatura delle strutture a filo delle murature vanno trattati con idoneo antiruggine
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

Ciclo Applicativo

- 1- Gyproc Preman viene applicato manualmente con cazzuola americana o con frattazzo metallico direttamente su parete
- 2- Dopo circa 1 ora dall'inizio dell'applicazione la superficie a vista dovrà essere lamata per eliminare la pellicola superficiale ed eventuali ondulazioni del sottofondo
- 3- Applicazione finitura

FINITURA

Aspetto

Speculare liscio bianco

Modalità applicative

Rasatura di Gyproc RASOFACILE ACTIV'AIR®, Gyproc SCAGLIOLA o Gyproc RASOCOTE 5 PLUS ACTIV'AIR da applicare sul Gyproc PREMAN asciutto

Finiture idonee a ricevere normali pitture ad acqua

Documenti e certificati disponibili

DoP. SDS

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.



<https://www.gyproc.it/products/base-gesso/gyproc-preman>

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

