

Gyproc Rifino Premium



Stucco in polvere per la stuccatura e la finitura delle lastre in gesso rivestito. La sua formula è composta da una miscela di gesso ad elevata purezza e additivi specifici che gli conferiscono un'elevata plasticità. Per uso interno.



EN 13963:2005

Caratteristiche Tecniche

<u>Caratteristica</u>	<u>Valore</u>	<u>U. M.</u>	<u>Normativa</u>
Tipo	3B		
Acqua d'impasto	66	%	
Peso specifico in polvere	900	kg/m ³	
Peso specifico in opera	882	kg/m ³	
Granulometria (espresso come < di limite max)	< 0,2		
Tempo di lavorabilità	50	min	
Resa metrica teorica	300 gr/m ²		
Classe di reazione al fuoco	A1		
Confezione in sacchi da	5 kg; 25 kg		
Durata	12		
Livello di finitura	Q1 Q2 Q3 Q4		

Saint-Gobain Italia S.P.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com



Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibil-

APPLICAZIONE

Tipologia superfici

Lastre di gesso rivestito

Modalità applicative

Prima dell'applicazione del prodotto assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita, asciutta e libera da polvere

Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Non mescolare con altri prodotti
- Temperatura di applicazione: $> +5\text{ °C} \div < +35\text{ °C}$
- Il tempo di asciugatura dipende dalle condizioni atmosferiche e dal potere assorbente del sottofondo
- Lasciare essiccare completamente il prodotto prima di applicare qualsiasi tipo di rivestimento
- Evitare forti sbalzi termici durante la fase di essiccazione del prodotto

Ciclo Applicativo

- 1- Disperdere la polvere in un recipiente pulito contenente acqua potabile
- 2- Lasciare riposare l'impasto per 3 minuti circa
- 3- Mescolare accuratamente l'impasto manualmente o con agitatore meccanico
- 4- Correggere eventualmente la consistenza dell'impasto aggiungendo solo acqua (non aggiungere polvere)
- 5- Applicare il prodotto manualmente
- 6- Trattare il giunto avendo cura di coprire interamente il nastro di rinforzo e le teste delle viti

Documenti e certificati disponibili

DoP, SDS

Saint-Gobain Italia S.P.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

