

Scheda tecnica Gyproc Sacchetti resistenti al fuoco G-KMFPB



UNI-EN 1366-3

I sacchetti Gyproc G-KMFPB sono costituiti da un tessuto in fibre incombustibili, riempito da una miscela di fibre di roccia basaltica con additivi termoespandenti.

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Guscio	Tessuto di fibre minerali incombustibili		
Contenuto	miscela di fibre di roccia basaltica con additivi termoespandenti		
Densità	450	Kg/m ³	
Punto di infiammabilità	non infiammabile		

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.



Scheda tecnica

Gyproc Sacchetti resistenti al fuoco G-KMFPB

Articoli disponibili

Codice articolo	Prodotto	Kg/scatola	Pezzi/scatola
5200878063	Sacchetto G-KMFPB 200x200x30 mm	1,4	10
5200878064	Sacchetto G-KMFPB 240x200x30 mm	1	5
5200878065	Sacchetto G-KMFPB 340x200x30 mm	1,4	5

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

Milano, 03-2020

Scheda tecnica

Gyproc Sacchetti resistenti al fuoco G-KMFPB

Campi d'Impiego

I sacchetti Gyproc G-KMFPB vengono utilizzati per la sigillatura dello spazio libero delle canaline portacavi.

Campo di applicazione: parete a secco; parete rigida; solaio.

Modalità d'uso

Posizionare i sacchetti Gyproc G-KMFPB alla base della canalina. Dopodiché adagiare i cavi che attraversano la parete divisoria e infine coprire con altri sacchetti Gyproc G-KMFPB per sigillare l'attraversamento.

Ulteriori dettagli sulle modalità d'uso

Stoccaggio: in ambiente chiuso non esposto all'acqua e all'umidità.

Trasporto: nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR (non a diretto contatto di prodotti commestibili).

Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per l'utilizzo che per la manipolazione

Effetti acuti all'esposizione: nessuno

Classificazione/etichettatura: il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare

Fraasi di rischio: nessuna

Consigli di prudenza: nessuno

Documenti e certificati disponibili

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939

Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

