



Imprimitura a base di resine acriliche in emulsione acquosa.

Aspetto: liquido colore azzurro chiaro

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Conservabilità	18 mesi		
Resa metrica teorica	0,04	g/m ²	
Consumi	1:2= 0,090 lt/m ² 1:3= 0,050 lt/m ² 1:4= 0,045 lt/m ²		

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

APPLICAZIONE

Tipologia

Superfici lisce in cemento o lamiere preverniciata

Intonaci premiscelati base gesso e calce cemento

Ciclo applicativo

Come appretto

Come aggrappante

Modalità applicative

Come aggrappante: diluire 1 parte di Gyproc VIPRIMER più 1-2 parti d'acqua pulita

Come appretto: diluire 1 parte di Gyproc VIPRIMER con 2-5 parti d'acqua pulita in funzione del grado di assorbimento dei sottofondi

Applicare Gyproc Viprimer a pennello o a rullo. Dopo l'applicazione aspettare 4 ore prima di intonacare

Applicare Gyproc Viprimer a pennello o a rullo. L'applicazione dell'intonaco deve essere effettuata su Gyproc VIPRIMER ancora bagnato

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com



Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Conservare a temperatura > +5°
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +30 °C
- Non applicare su supporti in fase di distacco o particolarmente sfarinati

Documenti e certificati disponibili

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

