

## Gyproc DuraGyp A1 13 Activ'Air®

Lastra prestazionale in Euroclasse A1 in gesso rivestito con incrementata densità del nucleo additivato con fibre di vetro e fibre di legno.



### DESCRIZIONE

Lastra di tipo speciale in Euroclasse A1 con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro e fibre di legno; tali caratteristiche conferiscono al prodotto un elevato grado di durezza superficiale. Inoltre è caratterizzata da un ridotto assorbimento d'acqua e contribuisce ad incrementare la resistenza al fuoco nei sistemi in cui è installata (tipo D F H1 I - EN 520). La lastra può essere impiegata per la realizzazione di pareti divisorie, controsoffitti e contropareti e ovunque sia richiesta un'elevata resistenza meccanica agli urti.

### VANTAGGI

- Reazione al fuoco Sostenibilità ambientale: EPD
- Elevata portata ai carichi
- Elevata durezza superficiale
- Elevato isolamento acustico
- Ridotto assorbimento d'acqua superficiale (tipo H1): adatta all'utilizzo in ambienti umidi
- Sicurezza: resistenza al fuoco
- Qualità dell'aria: Tecnologia Activ'Air®

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Classificazione lastra	D F H1 I		
Colore superficie a vista	Ivory #f8f4e8		
Bordo longitudinale	Bordo assottigliato		
Bordo longitudinale	Assottigliato		
Bordo trasversale	Dritto testa-testa		
Range lunghezza	2000-3000		
Peso	12,3 ± 2		
Reazione al fuoco	A1		EN 13501
Limite carico di rottura a flessione long.	550.0	N	
Carico di rottura a flessione long. (misurato)	≥ 550 N	N	EN 520
Limite carico di rottura a flessione trasv.	210.0	N	
Carico di rottura a flessione trasv. (misurato)	≥ 210 N	N	EN 520
Spessore della lastra con tolleranza	12,5 ± 0.5		EN 15283
Assorbimento d'acqua superficiale	180	g/m <sup>2</sup>	EN 520
Assorbimento d'acqua totale	180 g/m <sup>2</sup> : ≤5%		
Colore superficie non a vista	Grigio		
Tipo	D F H1 I		
Peso per m2	12.3	kg/m <sup>2</sup>	

## MARCATURA DELLA SUPERFICIE NON A VISTA

Gyproc Duragyp 13 A1 Activ'Air® - CE - Tipo D F H1 I - A1 - Data e ora di produzione - Paese di produzione

## DOCUMENTI E CERTIFICATI DISPONIBILI

<https://www.gyproc.it/Documenti%20correlati/dichiarazione-di-prestazione/dop-la-duragyp-a1-aa-02-rev-02-it.pdf>

### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano  
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.