



## Gyproc Gesso Alabastrino

Prodotto in polvere a base di gesso emidrato ventilato.



**CE** EN 13279-1  
Leganti e intonaci a base di  
gesso - Parte 1

### DESCRIZIONE

Gesso in polvere ottenuto dalla macinazione e dalla cottura di pietra di gesso naturale selezionata e di alta qualità.

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Gesso naturale selezionato di elevatissima purezza
- Ideale per stampi e decorazioni
- Buona resistenza meccanica
- Stabilità dimensionale

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Peso sacco	25 kg		
PH	7		
Durata	12 mesi		
Confezione in sacchi da	Sacco da 25 kg		
Adesione al supporto	>0,3		
Granulometria	<0,3	mm	
Resistenza a compressione >	8000	kPa	
Peso specifico in polvere	670	kg/m <sup>3</sup>	
Tempo di lavorabilità	25	min	
Reazione al fuoco	A1		EN 13501
Acqua di impasto	68.0	%	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito)	1100	kg/m <sup>3</sup>	

## CICLO APPLICATIVO

### CAMPI DI IMPIEGO

Gyproc Gesso Alabastrino è utilizzato per la fabbricazione di manufatti, stampi per colate, forme, e blocchi per edilizia

### ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

#### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano  
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.