



Gyproc Gesso da muro/ Atmo

Prodotto in polvere composto da gesso macinato a presa rapida



CE EN 13279-1
Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1

DESCRIZIONE

Prodotto in polvere composto da gesso macinato adatto a tutti gli usi ove occorre un prodotto a presa rapida. Per uso interno.

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Peso specifico in polvere	800	kg/m ³	
Peso sacco	25 kg		
Reazione al fuoco	A1		EN 13501
Granulometria	< 0,3	mm	
Tipo	B1/20/2		
Fattore di resistenza al vapore μ	8	μ	EN 10456
Adesione al supporto	0,3		
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito)	1200	kg/m ³	
Acqua di impasto	60.0	%	
Resa metrica teorica	10 kg/m ² \pm 5% per spessore 1 cm		
Tempo di lavorabilità	8 minuti	min	
Durata	12 mesi		
Confezione in sacchi da	Sacco da 25 kg		
PH	7 Neutro		
Resistenza a compressione >	8000	kPa	

CICLO APPLICATIVO

CAMPI DI IMPIEGO

E' un gesso a presa rapida adatto a chiudere tracce, fori ed ancoranti di impianti elettrici.

ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.