



Gyproc Glasroc® X 13

Lastra a base di gesso, rinforzata con rete in fibra di vetro, di tipo G M - F H1 I R, secondo norma EN 15283-1, adatta ad applicazioni in ambiente esterno.



DESCRIZIONE

Lastra a base di gesso, rinforzata con rete in fibra di vetro (tipo GM - F H1 IR - EN 15283-1). Il prodotto ha ridotto assorbimento d'acqua, resistente allo sviluppo di muffe e possiede un'incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura. Queste caratteristiche rendono la lastra Glasroc® X adatta alla realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti ad elevate prestazioni in termini di resistenza meccanica, all'acqua e all'umidità, anche in ambiente esterno. Uno speciale rivestimento resistente ai raggi UV garantisce prestazioni ottimali all'esterno, la lastra Glasroc® X può rimanere esposta fino a 6 mesi prima dell'applicazione della finitura. Il trattamento dei giunti tra lastre è comunque necessario a garanzia della tenuta del sistema in condizione di elevata umidità ed esposizione alle intemperie.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Resistenza all'umidità
- Resistenza agli urti
- Protezione dal fuoco
- Resistenza agli agenti atmosferici

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Spessore	12,5 (+0,5 -0,5)	mm	EN 15283
Larghezza	1200 (0 -4)	mm	EN 15283
Lunghezza	2000 (0 -5)	mm	EN 15283
Fuori squadra	≤ 2,5		EN 15283
Bordo longitudinale	Bordo assottigliato		
Peso	12	kg/m ²	
Carico di rottura a flessione longitudinale ≥	725.0	N	EN 15283
Carico di rottura a flessione trasversale ≥	300.0	N	EN 15283
Raggio minimo di curvatura	1	m	
Durezza superficiale	Ø impronta ≤ 15 mm	Ø impronta mm	EN 15282-1.4.9
Assorbimento d'acqua superficiale	<50	g/m ²	
Assorbimento d'acqua totale	180 g/m ² : ≤5%		
Resistenza alla formazione di muffa	10/10 (zero muffa)		ASTM D3273
Classe di reazione al fuoco	A1		EN 13501
Emissione VOC	2000 - 2400 - 3000		ISO 16000-9

MARCATURA DELLA SUPERFICIE NON A VISTA

Glasroc X - CE - GM-FH1IR - EN 15283-1 - A1 - Data e ora di produzione - Paese di produzione

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.