



Gyproc Intonaco Pronto Grezzo

Prodotto premiscelato a base di gesso naturale, per realizzare intonaci leggeri ad applicazione manuale.



CE EN 13279-1
Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1

DESCRIZIONE

Intonaco premiscelato a base gesso naturale, minerali espansi e additivi specifici. Da utilizzare come intonaco di sottofondo in sostituzione dei tradizionali intonaci a base gesso per interni. Fornisce un ottimo contributo all'isolamento termico. Ad applicazione manuale. Per uso interno.

| CARATTERISTICA | VALORE | U.D.M. | NORMATIVA |
|---|----------------------------|-------------------|-----------|
| Peso specifico in opera (Peso specifico indurito) | 1000 | kg/m ³ | |
| Adesione al supporto | 0,25 | | |
| Tempo di lavorabilità | 180 minuti | min | |
| Resistenza a compressione > | 2500 | kPa | |
| Acqua di impasto | 60.0 | % | |
| Confezione in sacchi da | Sacco da 25 kg | | |
| PH | 7 | | |
| Granulometria | <2,5 | mm | |
| Tipo | B4/20/2 | | |
| Peso sacco | 25 kg | | |
| Resa metrica teorica | 10 kg/mq per spessore 1 cm | | |
| Reazione al fuoco | A1 | | EN 13501 |
| Conduttività termica | 0,14 | W/mK | EN 10456 |
| Peso specifico in polvere | 670 | kg/m ³ | |

CICLO APPLICATIVO

MODALITÀ APPLICATIVE

Cls tradizionale - Strato di Viccontact

Pareti in laterizio - Applicabile direttamente su superficie pulita e inumidita

Soffitti in laterocemento - Applicabile direttamente su superficie pulita esente da polvere, sostanze grasse ed efflorescenze

Superfici metalliche o legno - Non applicabile direttamente

CICLO APPLICATIVO

1- Gyproc Intonaco Pronto Grezzo viene applicato manualmente con cazzuola americana o con frattazzo metallico direttamente su parete

2- Dopo circa 1 ora dall'inizio dell'applicazione la superficie a vista dovrà essere lamata per eliminare la pellicola superficiale ed eventuali ondulazioni del sottofondo

3- Applicazione finitura a base gesso Gyproc Rasocote 5 plus Activ'Air® da applicare su Intonaco Pronto Grezzo asciutto

ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Non può essere applicato su superfici metalliche, legno e direttamente su calcestruzzo
- Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua (vedi le istruzioni del fornitore)

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Milano - 06/2026

Gyproc Intonaco Pronto Grezzo

- Spessore minimo: 0,5 cm
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Rivestimenti ceramici solo su Gyproc PRONTO GREZZO lamato senza applicazione di finitura e con sottofondo asciutto
- Idonei tutti i collanti sintetici
- Per collanti cementizi si consiglia uso Gyproc Viprimer
- Eventuali ferri d'armatura vanno trattati preventivamente con antiruggine
- Evitare applicazioni a spessore su Gyproc PRONTO GREZZO indurito
- Finitura sovrapponendo rasante base gesso o scagliola tra le 4 e le 24 ore dalla posa del Gyproc PRONTO GREZZO
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.