



## Gyproc Preman

Intonaco premiscelato a base di gesso naturale, inerte calcareo selezionato ed additivi specifici.



**CE** EN 13279-1  
Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1

### DESCRIZIONE

Intonaco premiscelato a base di gesso naturale, inerte calcareo selezionato ed additivi specifici, ad applicazione manuale. Trova applicazione come intonaco per interni tipo bistrato e richiede per la sua finitura liscia speculare l'applicazione di un rasante a base gesso.  
Per uso interno.

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Applicazione manuale
- Versatile, riempie cavità e regolarizza il sottofondo
- A presa rapida
- Traspirante

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Resa metrica teorica	9,5 kg/m <sup>2</sup> per spessore 1 cm		
Peso specifico in polvere	800	kg/m <sup>3</sup>	
Conduktività termica	0,39 W/(m.K)	W/mK	EN 10456
Acqua di impasto	50.0	%	
Resistenza a compressione >	2000	kPa	
Reazione al fuoco	A1		EN 13501
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito)	1150	kg/m <sup>3</sup>	
Peso sacco	25 kg		
PH	12		
Confezione in sacchi da	sacchi da 25 Kg		
Tempo di lavorabilità	70 minuti	min	
Granulometria	<1	mm	

## CICLO APPLICATIVO

### MODALITÀ APPLICATIVE

**CIs tradizionale** - Trattamento preliminare con Gyproc Viprimer

**CIs prefabbricato** - Trattamento preliminare con Gyproc VICONTACT

**Superfici metalliche o legno** - Non applicabile

### CICLO APPLICATIVO

1- Gyproc Preman viene applicato manualmente con cazzuola americana o con frattazzo metallico direttamente su parete

2- Dopo circa 1 ora dall'inizio dell'applicazione la superficie a vista dovrà essere lamata per eliminare la pellicola superficiale ed eventuali ondulazioni del sottofondo

3- Applicazione finitura a base gesso Gyproc Rasocote 5 plus Activ'Air®

### ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Non si devono aggiungere leganti o inerti di alcun genere
- Va applicato su sottofondo esente da salnitro, polvere, sostanza grasse ed efflorescenze
- Non aggiungere in nessun caso un impasto nuovo ad un residuo di impasto
- Non applicare su superfici metalliche, legno
- Per superfici in calcestruzzo tradizionale si raccomanda il trattamento preliminare con Gyproc Viprimer diluito 1/3 con applicazione fresco su fresco
- Può essere applicato a parete e a soffitto con talocchia o cazzuola americana
- Il prodotto resta lavorabile sul muro per circa 10 minuti

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Milano - 06/2026

- Deve essere applicato a diretto contatto della muratura senza rinzaffi a base gesso o cemento
- Spessore minimo: 0,5 cm
- Temperatura di applicazione: > 5 °C e < 35 °C
- Per un asciugamento ottimale è necessario arieggiare i locali per permettere la fuoriuscita di umidità
- Rivestimenti ceramici possono essere posati solo su Gyproc PREMAN lamato, senza applicazione di finitura. Il sottofondo dovrà essere perfettamente asciutto. Sono idonei tutti i collanti sintetici, mentre i collanti cementizi necessitano di preventivo idoneo primer. La posa dovrà essere eseguita col metodo del giunto aperto, riempito in seguito col copri fughe
- Evitare applicazioni a spessore su Gyproc PREMAN indurito
- Eventuali ferri di armatura delle strutture a filo delle murature vanno trattati con idoneo antiruggine
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano  
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.