

## Gyproc Promix Premium

Stucco pronto in pasta ad essiccazione ad aria ad elevate prestazioni.



EN 13963

Stucchi per il trattamento  
dei giunti per lastre di gesso  
rivestito

### DESCRIZIONE

Stucco pronto in pasta ad alte prestazioni per la stuccatura e la finitura delle lastre in gesso rivestito. La sua formula è composta da una miscela di gesso e resine speciali ed è indicato per applicazioni speciali.

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pronto all'uso, facile da utilizzare
- Applicazione a mano o airless
- Facilmente carteggiabile
- Livello di finitura: Q1, Q2, Q3, Q4

CARATTERISTICA	VALORE	U. M.	NORMATIVA
Tipo	3A		EN 13963
Resa metrica teorica	0,35 kg/m <sup>2</sup> per il trattamento dei giunti; da 1 a 2 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore per la finitura	gr/m <sup>2</sup>	
Classe di reazione al fuoco	A2-s1, d0		EN 13501
Livello di finitura	Q1, Q2, Q3, Q4		
Tempo di asciugatura	12 ÷ 24		
Durata	9 mesi		
Colore	bianco		
Peso del sacco/secchio	20 kg		

## MODALITÀ APPLICATIVE

**Lastre in gesso rivestito** -Prima dell'applicazione del prodotto assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita, asciutta e libera da polvere

## CICLO APPLICATIVO MANUALE

- 1- Mescolare il prodotto senza aggiungere acqua
- 2- Applicare il prodotto direttamente dal secchio e svolgere tutte le fasi di stuccatura desiderate
- 3- Per la copertura attendere la completa asciugatura del prodotto

## CICLO APPLICATIVO AIRLESS

- 1- Mescolare il prodotto e se necessario aggiungere acqua. Nella regolazione dell'impasto fare attenzione a non aggiungere troppa acqua.
- 2- Rimuovere tutti i filtri dalla macchina airless.
- 3- La macchina deve avere un flusso minimo di 5 litri/minuto. Utilizzare un ugello di 3.35. Pressione funzionamento macchina: da 180 a 210 bar.
- 4- Spessore per applicazione: massimo 3 mm per passaggio.
- 5- Per la copertura attendere la completa asciugatura del prodotto

## ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Materiale già pronto all'uso
- Prodotto ad essiccazione all'aria
- Densità prodotto: 1,4 kg/dm<sup>3</sup>
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Prodotto utilizzabile per 3 mesi dopo l'apertura del secchio avendo cura di chiudere sempre il tappo dopo ogni utilizzo

- Temperatura di stoccaggio: +5 °C ÷ +35 °C

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano  
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.