



## Gyproc RasoFacile

Rasante a base gesso emidrato ventilato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati ed additivi specifici ad asciugatura rapida. Colore bianco. Per uso interno.



**CE** EN 13279-1  
Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1

### DESCRIZIONE

Rasante a base gesso emidrato ventilato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati ed additivi specifici ad asciugatura rapida. Colore bianco. Applicazione come finitura speculare liscia di intonaci per interni.

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Applicazione su intonaci base gesso e cemento
- Permette di realizzare finiture perfettamente lisce
- Asciugatura rapida in parete
- Colore bianco

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Tipo	C7/20/2		EN 13279
Acqua d'impasto	80.0	%	
Peso specifico in polvere	700		
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito)	1000		
PH	12		
Granulometria	< 0,2	mm	
Resa metrica teorica	0,8 kg/m <sup>2</sup> per spessore 0,1 cm		
Fattore Resistenza al vapore	10		EN 998
Fattore di resistenza al vapore $\mu$	10		EN 998
Reazione al fuoco	A1		EN 1501
Adesione al supporto	0,4		
Resistenza a compressione	2500	kPa	

## MODALITÀ APPLICATIVE

**Sottofondi base gesso, cemento e calce** - Lamare la superficie. Riempire le fessure con RASOFACILE 1 h prima della rasatura. Applicare dopo 24 h

## CICLO APPLICATIVO

- 1- Modalità di impasto: mettere nel gabasso pulito l'acqua necessaria per uno o più sacchi di GYPROC RASOFACILE
- 2- Versare poco a poco GYPROC RASOFACILE nell'acqua fino a completo assorbimento
- 3- Attendere che GYPROC RASOFACILE sia completamente bagnato
- 4- Lasciare imbibire l'impasto senza mescolare
- 5- Mescolare solo la parte da prelevare dal gabasso
- 6- Stesura sulla superficie fino a spessore desiderato con più passate
- 7- Lisciatura col medesimo prodotto

## ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Spessore compreso tra un minimo di 1 mm e un massimo di 3 mm
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Idoneo a ricevere pitture all'acqua
- Non è idoneo a ricevere rivestimenti ceramici, stucchi, carte da parati
- Evitare successive applicazioni su RASOCOTE RASOFACILE indurito

- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano  
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.