



Gyproc Scagliola intonaci

Prodotto in polvere per realizzare intonaci a gesso a mano per uso in interni.



CE EN 13279-1
Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1

DESCRIZIONE

Intonaco a base di gesso di elevata purezza e additivi specifici, per sottofondi e lisciatura ad applicazione manuale. Per uso interno.

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Durata	12 mesi		
Confezione in sacchi da	sacchi da 25 Kg		
Resistenza a compressione >	3000	kPa	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito)	1100	kg/m ³	
Adesione al supporto	0,3		
Acqua di impasto	70.0	%	
Granulometria	<0,3	mm	
Tempo di lavorabilità	25 minuti	min	
Peso sacco	25 kg		
Tipo	B1/20/2		
Peso specifico in polvere	700	kg/m ³	
PH	7		
Resa metrica teorica	11 kg/mq per spessore 1 cm		
Reazione al fuoco	A1		EN 13501
Fattore di resistenza al vapore μ	7.4	μ	EN 10456

CICLO APPLICATIVO

MODALITÀ APPLICATIVE

Laterizio e cls tradizionale - Stendere sulla superficie fino allo spessore desiderato. Lamare dopo 30 minuti ed effettuare le operazioni di ricarica

CICLO APPLICATIVO

- 1- Modalità di impasto: mettere nel gabasso pulito l'acqua necessaria per uno o più sacchi di Gyproc Scagliola Intonaco
- 2- Lasciare imbibire l'impasto senza mescolare
- 3- Attendere che la Gyproc Scagliola Intonaco sia completamente bagnata
- 4- Versare poco a poco la Scagliola Intonaco nell'acqua fino a completo assorbimento.
- 5- Lisciatura col medesimo prodotto
- 6- Stesura sulla superficie fino a spessore desiderato con più passate
- 7- Mescolare solo la parte da prelevare dal gabasso

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua su Gyproc SCAGLIOLA per INTONACO completamente asciutta (vedi istruzioni del fornitore)
- Applicare sulla muratura senza rinzaffi a base gesso o cemento
- Spessore minimo: 0,5 cm per Gyproc SCAGLIOLA per INTONACO
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Una volta applicato è lavorabile sul muro per 10 min circa
- Idonei tutti i collanti sintetici
- Rivestimenti ceramici solo su Gyproc SCAGLIOLA per INTONACO per intonaco lamato senza applicazione di finitura e con sottofondo asciutto
- Per intonaci base cemento si consiglia l'applicazione di Gyproc Viprimer
- Eventuali ferri d'armatura vanno trattati preventivamente con antiruggine
- Evitare applicazioni a spessore su Gyproc SCAGLIOLA per INTONACO indurito
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.