

Protezione dal fuoco parete in laterizio forato con intonaco protettivo antincendio Gyproc Sigmatic Ignifugo M 120

Il trattamento antincendio della parete in laterizio forato dello spessore di 80 mm non intonacata sarà eseguito mediante applicazione a macchina di intonaco per la protezione dal fuoco Gyproc Sigmatic Ignifugo M 120, a base di gesso, vermiculite, perlite espanse ed additivi specifici ad applicazione. L'intonaco Gyproc Sigmatic Ignifugo M 120 ha le seguenti caratteristiche:

- peso specifico in polvere 750 kg/m³ circa
- conduttività termica $\lambda = 0,14$ W/mK
- reazione al fuoco: classe A1
- classe di fumo: F0 secondo NF F 16-101
- pH: 10,0 (Reazione basica)

Lo spessore totale della protezione sarà di 15 mm posto su ciascun lato, per garantire la prestazione di resistenza al fuoco EI 120.

Lo spessore della protezione sarà conforme alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati, Assessment report e/o mediante calcoli analitici in rispetto delle norme vigenti, redatti da Professionista abilitato.

Il sistema descritto ha:

- RESISTENZA AL FUOCO: EI 120