


Controsoffitto modulare Gyproc

CS.P Gyprex® Alu



Controsoffitto modulare ispezionabile in pannelli di gesso rivestito CS.P Gyprex® Alu costituito dagli elementi sottoelencati:

- (1) **PANNELLI DI GESSO RIVESTITO** Gyproc Gyprex® Alu con una pellicola vinilica di colore bianco con leggera trama, tipo tessuto di lino, e con un foglio di alluminio applicato sul retro, avente funzione di barriera vapore, bordo A (struttura a vista). I pannelli Gyprex® Alu sono in Euroclasse B-s2,d0, hanno resistenza all'umidità RH 90 e riflessione della luce del 80%.
- (2) **STRUTTURA A VISTA** Gyproc Linetec Plus da 24 mm a T rovescio in lamiera d'acciaio zincato. Tali profili realizzano una maglia modulare da 600x600 mm costituita da:
 - Profilo portante, da 3700 mm, posto ad interasse di 1200 mm. Distanza dei profili portanti dalle pareti max 600 mm.
 - Profilo primario, da 1200 mm, perpendicolare al profilo portante e posto ad interasse di 600 mm.
 - Profilo secondario, da 600 mm, perpendicolare al profilo primario e posto ad interasse di 1200 mm.
 - Ganci di sospensione regolabili agganciati alla struttura portante, posti ad interasse di 1200 mm.
 - Profili guida perimetrali a L solidarizzati meccanicamente alle pareti perimetrali mediante accessori di fissaggio.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

- **INDICE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO:**
 - $aw = 0,10$ – plenum 100 mm con lana minerale 75 mm
 - $aw = 0,15$ – plenum 300 mm con lana minerale 75 mm.



Pannelli in gesso rivestito conformi alla norma **EN 14190**
 Profili metallici conformi alla norma **UNI EN 13964**

È opportuno sottolineare che le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere orientativo e non vincolante e sono redatte in base alle nostre attuali conoscenze tecniche e applicative, non costituiscono parte di progetto e dovranno essere sottoposte alla verifica e approvazione della Direzione Lavori e del Progettista incaricati, che avranno la responsabilità di valutare le modalità operative e accertarsi dell'eventuale presenza di specificità nell'intervento. Nel caso di resistenza al fuoco, dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.M. 07/08/2012 e relativa Lettera-Circolare del Ministero dell'Interno del 31/10/2012. In particolare le valutazioni analitiche e sperimentali devono essere effettuate le prime e validate le seconde da tecnico abilitato iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D.Lgs 8/3/2006, n. 159.

Le soluzioni sono applicabili nel solo caso di utilizzo di prodotti e sistemi Saint-Gobain, ed è necessario che l'applicazione sia realizzata da personale specializzato a cui si demanda la responsabilità di seguire rigorosamente le indicazioni riportate nel presente documento e nella documentazione tecnica Saint-Gobain in vigore al momento dell'inizio dei lavori. Per ulteriori informazioni si invita a contattare il servizio di Assistenza Tecnica Saint-Gobain Italia S.p.A.