

# Gyproc DuraGyp 15 Activ'Air®



**CE** EN 520  
D E F H1 I R

Lastra di tipo speciale con incrementata densità del nucleo (tipo D), il cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro e fibre di legno; tali caratteristiche conferiscono al prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica (tipo I - R). Inoltre è caratterizzata da un ridotto assorbimento d'acqua (tipo H1) con un'eccellente tenuta in presenza di elevati livelli di umidità, un ridotto valore di permeabilità al vapore (tipo E) che ne consente, se non direttamente esposta agli agenti atmosferici, l'utilizzo in ambiente esterno protetto, e contribuisce ad incrementare la resistenza al fuoco nei sistemi in cui è installata (tipo F). La lastra può essere impiegata per la realizzazione di pareti divisorie, controsoffitti e contropareti e ovunque sia richiesta un'elevata resistenza meccanica agli urti.



## Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	U.M.	Normativa
Tipo	D E F H1 I R		EN 520 - 3.2
Colore superficie a vista	Avorio		
Bordo Longitudinale	Bordo assottigliato		
Bordo Trasversale	Dritto testa-testa		
Fuori squadra	≤ 2,5	mm/m	EN 520 - 5.5
Densità	1006	kg/m <sup>3</sup>	
Reazione al fuoco	A2-s1, d0		EN 13501-1
Durezza superficiale impronta	15	mm	EN 520 - 4.14
Conducibilità termica λ	0,25	W/m.K	EN 10456
Fattore di resistenza igroscopica μ	< 10		EN 10456
Assorbimento d'acqua superficiale	180	g/m <sup>2</sup>	EN 520 - 5.9.1
Assorbimento d'acqua totale	H1,180 g/m <sup>2</sup> : ≤5%		EN 520 - 5.9.2
Durezza superficiale	Ø impronta ≤ 15 mm		

### **Marcatura della superficie non a vista**

Gyproc DURAGYP 15 Activ'Air - CE - Tipo D E F H1 I R - A2-s1,d0 - Data e ora di produzione - Paese di produzione

### **Documenti e certificati disponibili**

DOP: LA-DuraGypAA-02 Rev 02

<https://www.gyproc.it/Documenti%20correlati/dichiarazione-di-prestazione/dop-la-duragypaa-02-rev-02-it.pdf>

#### **Saint-Gobain Italia S.p.A.**

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151  
[www.gyproc.it](http://www.gyproc.it) | [sg-italia@saint-gobain.com](mailto:sg-italia@saint-gobain.com)

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.