

Gyproc Promix Bianco



Stucco pronto in pasta ad essiccazione ad aria, ad elevato potere coprente, per la finitura di giunti e pareti interne. Colore bianco. Applicazione a mano o airless. Per uso interno.



EN 13963:2005

Caratteristiche Tecniche

<u>Caratteristica</u>	<u>Valore</u>	<u>U. M.</u>	<u>Normativa</u>
Tipo	3A		EN 13963
Tempo di asciugatura prodotto applicato	12 ÷ 24	h	EN 13963
Resa metrica teorica	0,5 kg/m ² per il trattamento dei giunti; da 1 a 2 kg/m ² per mm di spessore per la finitura		
Classe di reazione al fuoco	A2-s1, d0		EN 13501
Livello di finitura	Q1 Q2 Q3 Q4		
Durata prodotto confezione integra	12	mesi	

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

APPLICAZIONE

Tipologia superfici

Lastre in gesso rivestito

Modalità applicative

Prima dell'applicazione del prodotto assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita, asciutta e libera da polvere

Misure disponibili

Saint-Gobain Italia S.P.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com



- Materiale già pronto all'uso
- Prodotto ad essiccazione all'aria
- Densità prodotto: 1,7 kg/dm³
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Prodotto utilizzabile per 3 mesi dopo l'apertura del secchio avendo cura di chiudere sempre il tappo dopo ogni utilizzo
- Temperatura di stoccaggio: +5 °C ÷ +35 °C

Ciclo Applicativo Manuale

- 1- Mescolare il prodotto senza aggiungere acqua
- 2- Applicare il prodotto direttamente dal secchio e svolgere tutte le fasi di stuccatura desiderate
- 3- Per la copertura attendere la completa asciugatura del prodotto

Ciclo Applicativo Airless

- 1- Mescolare il prodotto e se necessario aggiungere acqua. Nella regolazione dell'impasto fare attenzione a non aggiungere troppa acqua.
- 2- Rimuovere tutti i filtri dalla macchina airless.
- 3- La macchina deve avere un flusso minimo di 5 litri/minuto. Utilizzare un ugello di 3.35.
- 4- Spessore per applicazione: massimo 1 mm per passaggio.
- 5- Per la copertura attendere la completa asciugatura del prodotto

Documenti e certificati disponibili

DoP, SDS

Saint-Gobain Italia S.P.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

