



Intonaco premiscelato a base di gesso per intonaci leggeri, Anidrene, perlite espansa, inerte calcareo e additivi specifici.  
Per uso interno.



### Caratteristiche Tecniche

<u>Caratteristica</u>	<u>Valore</u>	<u>U. M.</u>	<u>Normativa</u>
Tipo	B4/50/2		EN 13279-1
Acqua d'impasto	57	%	
Peso specifico in polvere	800	kg/m <sup>3</sup>	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito) <sup>1</sup>	1000	kg/m <sup>3</sup>	EN 13279-1
PH	12		
Granulometria	<2	mm	
Tempo di fine presa	180	min	
Resa metrica teorica	9,5 kg/m <sup>2</sup> per spessore 1 cm		
Fattore di resistenza al vapore μ	7		EN 13279-1
Conduktività termica	0,16	W/m.K	
Reazione al fuoco	A1		EN 1501
Adesione sul supporto (2 cm su sottofondo in gesso) >	0,300	N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza a compressione >	2,0	N/mm <sup>2</sup>	EN 13279-1

<sup>1</sup> circa

#### Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com



## Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Confezione in sacchi da	25	kg	
Durata	12 mesi		

<sup>1</sup> circa

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## APPLICAZIONE

### Tipologia superfici

**Cls tradizionale**

**Blocchi cls**

**Cls prefabbricato**

**Superfici metalliche o legno**

### Modalità applicative

Strato di VIPRIMER con applicazione di SURMIX fresco su fresco

Strato di VIPRIMER

Strato di VICONACT

Non applicabile

### Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Carica, rabbocco, livellamento, lamatura senza rinzaffi
- Spessore minimo: 0,5 cm
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Rivestimenti ceramici solo su Gyproc SURMIX lamato senza applicazione finitura
- Per collanti cementizi si consiglia uso di Gyproc Viprimer
- Evitare applicazioni a spessore su Gyproc SURMIX indurito
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

### Ciclo applicativo

- 1- Il Surmix viene applicato a spruzzo direttamente su parete con macchina intonacatrice.
- 2- Dopo circa 2 ore dall'inizio dell'applicazione la superficie a vista dovrà essere lamata per eliminare la pellicola superficiale ed eventuali ondulazioni del sottofondo.
- 3- Applicazione finitura

## MODALITA' DI FINITURA

### Aspetto

**Speculare liscio**

**Civile fine**

### Modalità applicative

Rasatura con RasoFacile Activ'Air, Scagliola, Rasocote 5 Plus Activ'Air da applicare su SURMIX asciutto.

Rasatura con malta fine di grassello e sabbia applicata su SURMIX entro 3 giorni dalla posa.

- Finiture idonee a ricevere normali pitture ad acqua

## Documenti e certificati disponibili

DoP, SDS

<https://www.gyproc.it/products/base-gesso/gyproc-surmix>

### Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

