



## Gyproc Finicem 6 bianco idro

Rasante a base di cemento bianco e inerte calcareo.



Malta per intonaco esterno e interno per usi generali (GP)

### DESCRIZIONE

Rasante a base cemento bianco, inerti calcarei, e additivi specifici a basso assorbimento d'acqua. Applicazione come finitura di intonaci cementiti per l'ottenimento di un aspetto "civile bianco". Per uso interno ed esterno.

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Idoneo per finiture di ambienti molto umidi
- Idrofugato, a basso assorbimento d'acqua
- Finitura civile grosso 1,4 mm

### DESTINAZIONE D'USO

Gyproc Finicem 6 bianco idro è utilizzato per esterni. Può essere applicato anche in interni.

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Acqua d'impasto	26.0	%	
Peso specifico in polvere	1250	kg/m <sup>3</sup>	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito)	1300	kg/m <sup>3</sup>	
Granulometria	< 1,5	mm	
Resa metrica teorica	≈ 1,3 kg/m <sup>2</sup> per spessore 0,1 cm		
Fattore di resistenza al vapore μ	<15	μ	EN 10456
Fattore Resistenza al vapore	<15	μ	EN 10456
Reazione al fuoco	A1		EN 13501
Adesione al supporto	0,3		
Resistenza a compressione	1500	kPa	
Confezione in sacchi da	Sacco da 25 kg		

## MODALITÀ APPLICATIVE

**Intonaci cemento e calce** - Nel caso di intonaci stagionati, inumidire la superficie prima di procedere con la rasatura. Nel caso di intonaci nuovi, è consigliabile attendere un giorno per ogni mm di spessore di intonaco prima di applicare la rasatura (comunque non meno di 28 giorni in caso di rasatura in esterno)

**Calcestruzzo** - Assicurarsi di pulire accuratamente la superficie al fine di renderla completamente sgrassata e priva di efflorescenze saline ed oli disarmanti

**Supporti in gesso (intonaci; cartongesso)** - Applicare Viprimer diluito 1:3 tre ore prima dell'applicazione

## CICLO APPLICATIVO

- 1- Inumidire il supporto prima dell'applicazione
- 2- Impastare con circa 9,5 litri di acqua pulita per sacco da 25 kg di prodotto con agitatore a frusta a basso numero di giri. L'impasto dovrà risultare completamente omogeneo, privo di grumi
- 3- Far riposare 10 minuti, agitare nuovamente ed applicare con spatola metallica su supporto umido.
- 4- Applicare con spatola metallica su supporto inumidito eseguendo 2 o più passate per uno spessore totale non superiore ai 3 mm
- 5- Applicare la seconda passata dopo circa un'ora dalla prima (fortemente dipendente dal tipo di supporto e dalla sua stagionatura), ma non oltre le 8 ore, perciò su sottofondo non completamente indurito, incrociando il senso di applicazione
- 6- Sugli intonaci da risanamento non superare lo spessore di 2 mm totali
- 7- Applicare eventuali finiture decorative

## ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Spessore minimo per ciclo applicativo: 2 mm; spessore massimo totale (in più mani): 4 mm
- Tempo di attesa tra la prima e seconda mano: 60 minuti

**Gyproc Finicem 6 bianco idro**

- Umidificare e lavorare con frattazzo di spugna per un aspetto civile fine ad asciugatura uniforme (4-6 ore)
- Tempo di lavorabilità dell'impasto: 2 ore
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano  
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.