



Gyproc Habito® Forte 13

Lastra in gesso rivestito d elevate prestazioni con incrementata densità del nucleo additivato con fibre di vetro: massime prestazioni meccaniche, di durezza superficiale e di portata ai carichi, caratterizzata da carta bianca.



DESCRIZIONE

Lastra in gesso rivestito ad elevate prestazioni con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è additivato con un elevata concentrazione di fibre di vetro che conferiscono al prodotto un eccezionale grado di durezza superficiale, di resistenza meccanica e di portata ai carichi, anche con semplici viti da legno truciolare. Habito Forte® contribuisce ad incrementare la resistenza al fuoco e l'isolamento acustico nei sistemi in cui è installata (tipo D F I R - EN 520). La speciale carta dalla colorazione particolarmente bianca ne agevola le operazioni di finitura. La lastra può essere impiegata per la realizzazione di sistemi in cui sia richiesta: elevata resistenza meccanica e agli urti, portata ai carichi e attrazzebilità ed elevato grado di finitura grazie alla colorazione bianca della superficie a vista; Habito Forte® ideale per il settore residenziale e per tutti i settori dove è richiesta una prestazione di eccellenza (commerciale, terziario, ecc.)

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Elevata portata ai carichi
- Elevata resistenza meccanica
- Durezza superficiale
- Sicurezza: anti-effrazione
- Resistenza al fuoco
- Elevato isolamento acustico
- Elevata finitura estetica

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Tipo	D F I R		EN 520
Colore superficie a vista	White #FFFFFF		
Bordo longitudinale	Bordo assottigliato		
Bordo longitudinale	Assottigliato	mm	EN 520
Bordo trasversale	Dritto testa-testa	mm	EN 520
Range lunghezza	2000 - 2800 - 3000	mm	
Larghezza della lastra con tolleranza	1200 (0 -4)	mm	EN 520
Fuori squadra	≤ 2,5	mm/m	EN 520
Peso	12,5 ± 5%	kg	
Reazione al fuoco	A2-s1, d0		EN 13501
Carico di rottura a flessione trasv. (misurato)	≥ 600 N	N	EN 520
Carico di rottura a flessione long. (misurato)	≥ 1400 N	N	EN 520
Spessore della lastra con tolleranza	12,5 (+0,5 -0,5)		EN 15283
Peso per m2	12.3	kg/m²	
Colore superficie non a vista	Grigio		

MARCATURA DELLA SUPERFICIE A VISTA

Habito Forte - www.habitoforte.it

MARCATURA DELLA SUPERFICIE NON A VISTA

Gyproc Habito Forte 13 - CE - Tipo D F I R - A2-s1,d0 - Data e ora di produzione - Paese di produzione

DOCUMENTI E CERTIFICATI DISPONIBILI

https://www.gyproc.it/dichiarazione_prestazione_dop/202/DoP_HABITO%20FORTE%2013_02-12-2015_V1.pdf

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.