



Gyproc Into Alfa

Intonaco premiscelato a base di gesso naturale, inerte calcareo e additivi specifici. Ideale per le ristrutturazioni, può essere usato anche per protezione passiva dal fuoco.



CE **CE 13279-1**
Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1

DESCRIZIONE

Prodotto premiscelato ad applicazione meccanica, costituito da gesso naturale, inerte calcareo, leganti speciali e additivi specifici. Da utilizzare come intonaco bistrato o monostrato per ottenere una superficie tipo "civile". Si può applicare in un'unica spruzzata in forti spessori senza ritiri o screpolature, con elevate resistenze meccaniche. Per uso interno.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ideale per la ristrutturazione
- Applicabile in forti spessori fino a 10 cm
- Esente da cavillature e da ritiro idraulico

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Fattore di resistenza al vapore μ	10		EN 998
Durata	12 mesi		
Resa metrica teorica	12 kg/mq $\pm 5\%$ per spessore 1 cm		
PH	12		
Conduttività termica	0,17 W/(m.K)		
Peso specifico in polvere	1100		
Peso sacco	25 kg		
Granulometria	< 2	mm	
Adesione al supporto	0.35		
Resistenza a compressione >	2500	kPa	
Reazione al fuoco	A1		EN 13501-1
Tempo di lavorabilità	180		
Acqua di impasto	38.0	%	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito)	1200		
Tipo	B1/50/2		EN 13279

CICLO APPLICATIVO

MODALITÀ APPLICATIVE

Cls tradizionale - Strato di Gyproc VIPRIMER con applicazione Gyproc INTO ALFA fresco su fresco

Blocchi cls - Strato di Gyproc VIPRIMER

Cls prefabbricato - Strato di Gyproc VICONTACT

Laterizio, tufo, pietre - Applicazione diretta di Gyproc INTO ALFA senza necessità di rinforzo

CICLO APPLICATIVO

1- Gyproc Into Alfa viene applicato a spruzzo direttamente su parete con macchina intonacatrice.

2- Dopo circa 2 ore dall'inizio dell'applicazione la superficie a vista dovrà essere lamata per eliminare la pellicola superficiale ed eventuali ondulazioni del sottofondo.

3- Applicazione finitura

MODALITÀ DI FINITURA

BIPRODOTTO

Speculare liscio - Rasatura con Rasocote 5 plus Activ'Air®, Rasocote 9, Rasofacile o Scagliola, da applicare su INTO ALFA asciutto.

Civile fine - Rasatura con malta fine di grassello e sabbia applicata su Gyproc INTO ALFA entro 7 giorni dalla posa.

MONOPRODOTTO

Rustico fine - Sistema del rinvenimento con acqua: dopo circa 2 ore dall'applicazione la superficie viene bagnata e fatta rinvenire mediante frattazzo di spugna. Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua e carte da parati.

ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Spessore minimo: 0,5 cm
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Rivestimenti ceramici solo su Gyproc INTO ALFA lamato senza applicazione finitura
- Per collanti cementiti si consiglia uso Gyproc Viprimer
- Evitare applicazioni a spessore su Gyproc INTO ALFA indurito
- Carica, rabbocco, livellamento, lamatura senza rinzaffi
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.