



Gyproc Rasocote 9

Rasante a base gesso naturale ventilato di elevata purezza e additivi specifici.



CE EN 13279-1
Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1

DESCRIZIONE

Lisciatura bianca per intonaci premiscelati grezzi a base gesso emidrato di elevata purezza ed additivi specifici. Per uso interno.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Applicazione su intonaci base gesso e cemento
- Permette di realizzare finiture perfettamente lisce
- Colore bianco

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Tipo	C7/20/2		EN 13279
Acqua d'impasto	57.0	%	
Peso specifico in polvere	700		
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito)	1100		
PH	12		
Granulometria	< 0,2	mm	
Resa metrica teorica	0,98 kg/m ² per spessore 1 mm		
Reazione al fuoco	A1		EN 1501
Adesione al supporto	0,25		
Resistenza a compressione	2000	kPa	
Confezione in sacchi da	Sacco da 25 kg		
Durata	12 mesi		

MODALITÀ APPLICATIVE

Sottofondi base gesso - Strato di Gyproc Rasocote 9

Sottofondi base cemento - Strato di Gyproc Rasocote 9 con sottofondo sufficiente mente stagionato

CICLO APPLICATIVO

- 1- Lamare il sottofondo fino a renderlo sufficientemente ruvido
- 2- Rasare la superficie trattata con più passate fino ad ottenere una superficie speculare

ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Spessore minimo di 1 mm e un massimo di 3 mm
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Idoneo a ricevere pitture all'acqua
- Non è idoneo ricevere rivestimenti ceramici, stucchi, carte da parati
- Evitare successive applicazioni su Gyproc Rasocote 9 indurito
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
 sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
 Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.