



## Gyproc Scagliola Mafalda

Prodotto in polvere per realizzare intonaci a gesso, a mano.



**CE** EN 13279-1  
Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1

### DESCRIZIONE

Intonaco in polvere per uso interno, a base di gesso emidrato ad elevata purezza.  
Per uso interno.

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Tipo	B1/20/2		EN 13279
Acqua d'impasto	70.0	%	
Peso specifico in polvere	700		
Peso specifico in opera a 28 gg	1100		
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito)	1100		
PH	12		
Granulometria	<0,3	mm	
Resa metrica teorica	9-10 kg/m2 spessore 1 cm		
Fattore di resistenza al vapore $\mu$	7,4		EN 13279
Fattore Resistenza al vapore	7,4		EN 13279
Reazione al fuoco	A1		EN 1501
Resistenza a compressione >	3000	kPa	
Resistenza a compressione a 28 gg	3000	kPa	
Confezione in sacchi da	Sacco da 25 kg		

## MODALITÀ APPLICATIVE

**Laterizio e cls tradizionale** - Stendere sulla superficie fino allo spessore desiderato. Lamare dopo 30 minuti ed effettuare le operazioni di ricarica

## CICLO APPLICATIVO

Modalità di impasto: mettere nel gabasso pulito l'acqua necessaria per uno o più sacchi di Gyproc Scagliola Mafalda

Versare poco a poco la Scagliola Mafalda nell'acqua fino a completo assorbimento

Attendere che la Scagliola Mafalda sia completamente bagnata

Lasciare imbibire l'impasto senza mescolare

Mescolare solo la parte da prelevare dal gabasso

Stesura sulla superficie fino a spessore desiderato con più passate

Lisciatura col medesimo prodotto

## MODALITÀ DI FINITURA

### ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua su Gyproc SCAGLIOLA MAFALDA completamente asciutta (vedi istruzioni del fornitore)
- Applicare sulla muratura senza rinzaffi a base gesso o cemento

- Spessore minimo 3 mm per Gyproc SCAGLIOLA MAFALDA
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
  
- Una volta applicato è lavorabile sul muro per 10 min circa
- Idonei tutti i collanti sintetici
- Rivestimenti ceramici solo su Gyproc SCAGLIOLA MAFALDA per intonaco lamato senza applicazione di finitura e con sottofondo asciutto
- Per intonaci base cemento si consiglia l'applicazione di primer
- Eventuali ferri d'armatura vanno trattati preventivamente con antiruggine
- Evitare applicazioni a spessore su Gyproc SCAGLIOLA MAFALDA indurito
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale
- 

**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano  
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.