



Gyproc Surmix

Prodotto premiscelato per realizzare intonaci leggeri a gesso ad applicazione meccanica.



CE EN 13279-1
Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1

DESCRIZIONE

Intonaco premiscelato a base di gesso naturale, perlite espansa, inerte calcareo e additivi specifici. Per uso interno.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Elevata resa
- Alleggerito con perlite espansa
- Granulometria fine ottimizzata per realizzare superfici lisce
- Traspirante

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Tempo di lavorabilità	180 minuti	min	
PH	12		
Confezione in sacchi da	Sacco da 25 kg		
Resistenza a compressione >	2000	kPa	
Durata	12 mesi		
Reazione al fuoco	A1		EN 13501
Tipo	B4/50/2		
Acqua di impasto	57.0	%	
Peso sacco	25 kg		
Adesione al supporto	0,3		
Granulometria	<2	mm	
Resa metrica teorica	9,5 kg/m ² per spessore 1 cm		
Fattore di resistenza al vapore μ	7	μ	EN 10456
Peso specifico in polvere	800	kg/m ³	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito)	1000	kg/m ³	

CICLO APPLICATIVO

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Cls tradizionale - Strato di Gyproc VIPRIMER con applicazione di Gyproc SURMIX fresco su fresco

Blocchi cls - Strato di Gyproc VIPRIMER

Cls prefabbricato - Strato di Gyproc VICONTACT

Superfici metalliche o legno - Non applicabile

CICLO APPLICATIVO

1- Gyproc Surmix viene applicato a spruzzo direttamente su parete con macchina intonacatrice.

2- Dopo circa 2 ore dall'inizio dell'applicazione la superficie a vista dovrà essere lamata per eliminare la pellicola superficiale ed eventuali ondulazioni del sottofondo.

3- Applicazione finitura a base gesso Gyproc Rasocote 5 plus Activ'Air®

ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Carica, rabbocco, livellamento, lamatura senza rinzaffi
- Spessore minimo: 0,5 cm
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C

- Rivestimenti ceramici solo su Gyproc SURMIX lamato senza applicazione finitura
- Per collanti cementizi si consiglia uso di Gyproc Viprimer
- Evitare applicazioni a spessore su Gyproc SURMIX indurito
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.