

Gyproc Vicontact

Primer a base di resine in emulsione acquosa e inerti carbonatici.



DESCRIZIONE

Promotore di adesione ideale per tutti gli interventi di preparazione di supporti lisci o scarsamente assorbenti prima dell'applicazione di intonaci di sottofondo cemento-calce e intonaci minerali colorati. Ottimizza anche l'aggrappaggio e isolamento di intonaci a base gesso applicati su supporti cementizi.

Aspetto: liquido giallo chiaro

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pronto all'uso e facile da applicare
- Applicazione a pennello e a rullo
- Crea una superficie ruvida sul supporto, grazie alla presenza degli inerti carbonatici
- Migliora l'adesione dell'intonaco o del rasante su supporti lisci o scarsamente assorbenti

DESTINAZIONE D'USO

Applicazione in interni ed esterni. Su murature esterne e per successiva applicazione di intonaci/rasanti a base cemento/calce, può essere utilizzato se successivamente l'intonaco/rasante verrà protetto con idonea pittura elastomerica impermeabile all'acqua.

CARATTERISTICA	VALORE
Confezione in sacchi da	secchio da 20kg
Durata	18 mesi
Colore	giallo chiaro
Aspetto	liquido con sabbia in dispersione

MODALITÀ APPLICATIVE

Intonaci base gesso, cementizi e calce-cemento, calcestruzzo liscio - I supporti dovranno essere asciutti, sani, puliti e privi di polveri o parti in via di distacco.

CICLO APPLICATIVO

- 1- Diluire 2 parti in volume di Gyproc VICONTACT con 1 parte di acqua pulita miscelando a mano o con un trapano a basso numero di giri fino a omogeneizzazione
- 2- Mantenere il prodotto diluito e mescolarlo di tanto in tanto per evitare la sedimentazione della sabbia
- 3- Applicare la miscela a rullo, a pennello per ottenere un sottofondo uniformemente rivestito con aspetto sabbia a vista
- 4- L'applicazione di intonaco deve avvenire quando il Gyproc VICONTACT è completamente asciutto e indurito, dopo almeno 4 ore

ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Conservare a temperatura > 5°C
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Mantenere il prodotto diluito in agitazione
- Applicare l'intonaco a Gyproc VICONTACT asciutto e indurito dopo almeno 4 ore
- Non applicare su supporti in fase di distacco o particolarmente sfarinati

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
 sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
 Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.