

Gyproc Scagliola intonaci



Intonaco a base di gesso di elevata purezza e additivi specifici, per sottofondi e lisciatura di applicazione manuale.
Per uso interno.



Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo	B1/20/2		EN 13279-1
Acqua d'impasto	70	%	
Peso specifico in polvere	700	kg/m ³	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito) ¹	1100	kg/m ³	EN 13279-1
PH	7 (neutro)		
Granulometria	<0,3	mm	
Tempo di fine presa	25	min	
Resa metrica teorica	11		
Fattore di resistenza al vapore μ	7,4		EN 13279-1
Reazione al fuoco	A1		EN 1501
Adesione sul supporto (2 cm su sottofondo in gesso) >	0,300	N/mm ²	EN 13279-1
Resistenza a compressione >	3,0	N/mm ²	EN 13279-1

¹ circa

Saint-Gobain Italia S.P.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com



Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Confezione in sacchi da	25	kg	
Durata	12 mesi		

¹ circa

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

APPLICAZIONE

Tipologia superfici

Laterizio e cls tradizionale

Modalità applicative

- Stendere sulla superficie fino allo spessore desiderato
- Lamare dopo 30 minuti ed effettuare le operazioni di ricarica

Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua su Gyproc SCAGLIOLA per INTONACO completamente asciutta (vedi istruzioni del fornitore)
- Applicare sulla muratura senza rinzaffi a base gesso o cemento
- Spessore minimo: 0,5 cm per Gyproc SCAGLIOLA per INTONACO
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Una volta applicato è lavorabile sul muro per 10 min circa
- Idonei tutti i collanti sintetici
- Rivestimenti ceramici solo su Gyproc SCAGLIOLA per INTONACO per intonaco lamato senza applicazione di finitura e con sottofondo asciutto
- Per intonaci base cemento si consiglia l'applicazione di Gyproc Viprimer
- Eventuali ferri d'armatura vanno trattati preventivamente con antiruggine
- Evitare applicazioni a spessore su Gyproc SCAGLIOLA per INTONACO indurito
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

Ciclo Applicativo

- 7- Lisciatura col medesimo prodotto
- 6- Stesura sulla superficie fino a spessore desiderato con più passate
- 5- Mescolare solo la parte da prelevare dal gabasso
- 4- Lasciare imbibire l'impasto senza mescolare
- 3- Attendere che la Gyproc Scagliola Intonaco sia completamente bagnata
- 2- Versare poco a poco la Scagliola Intonaco nell'acqua fino a completo assorbimento.
- 1- Modalità di impasto: mettere nel gabasso pulito l'acqua necessaria per uno o più sacchi di Gyproc Scagliola Intonaco

MODALITA' DI FINITURA

Speculare liscio

Rasatura con Gyproc Scagliola Intonaco

Aspetto

Modalità applicative

Saint-Gobain Italia S.P.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.



Documenti e certificati disponibili

DoP, SDS

<https://www.gyproc.it/products/base-gesso/gyproc-scagliola-intonaci>

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

Saint-Gobain Italia S.P.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

